

Matériau non tissé KEMPEROL 165



Domaines d'applications

- Pour le neuf et la rénovation
- Renforcement pour Joints KEMPEROL

Caractéristiques

- Traitement plus facile grâce à une meilleure imprégnation du matériau non-tissé
- Système validé et adapté à l'usage prévu
- Régule l'épaisseur de la couche
- Bonne capacité d'adaptation
- Base: polyester

Conditionnement

Rouleaux

Longueur en m : 50

Largeur en cm : 105 / 70 / 52,5 / 42 / 35 / 26,25 / 21 / 10,5

Propriétés

Forme	solide
Couleur	blanc
Poids [g/m ²]	env. 165

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Stockage

Protéger contre l'humidité, stocker à l'état sec, sans être plié et en position couchée.

Marquage CE

Composants à 3	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Mise en œuvre

Application

Appliquer env. 2/3 de KEMPEROL Étanchéité sur le support préparé et apprêté, puis plier, insérer et presser immédiatement le KEMPEROL 165 Voile, sans faire de bulles. Poser les bandes de voile individuelles en les faisant se chevaucher de 5 cm. Avec env. 1/3 de KEMPEROL, continuer à imbiber le KEMPEROL 165 Voile sans laisser sécher, jusqu'à saturation, éviter cependant un excès de matière.

Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir au moins 10 cm.

Élimination

Voile	CED 04 02 21
-------	--------------

Informations générales

Les produits KEMPER SYSTEM ne doivent pas être mélangés avec des substances n'appartenant pas au système.

Uniquement à des fins commerciales.

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit

et qui suit les recommandations des fiches techniques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

Edition: Vellmar, 2021-12-21