

## KEMPEROL 500 matériau non tissé

### Domaines d'applications

- Pour le neuf et la rénovation
- Renforcement pour KEMPEROL 022 étanchéité

### Caractéristiques

- Assure le pontage des fissures
- Système validé et adapté à l'usage prévu
- Régule l'épaisseur de la couche
- Bonne capacité d'adaptation
- Base: polyester

### Conditionnement

Rouleaux

Longueur en m: 50 - Largeur en cm: 70

Longueur en m: 25 - Largeur en cm: 15

### Stockage

Protéger contre l'humidité, stocker à l'état sec, sans être plié et en position couchée.

### Propriétés

Forme	solide
Couleur	blanc

\* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

### Mise en œuvre

#### Application

Soumettre env. 1 kg KEMPEROL 022 étanchéité sur le support préparé et traité à l'avance, placer et presser KEMPEROL 500 Voile immédiatement, sans plis ni cloques. À cet effet, poser les différentes bandes non tissées avec un chevauchement de 5 cm. Continuer à l'état frais avec environ 0,8 kg KEMPEROL 022 étanchéité tremper complètement la KEMPEROL 500 Voile inséré (e) jusqu'à saturation, éviter l'excès de matériau.

Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir au moins 10 cm.

### Élimination

Voile CED 04 02 21

### Informations générales

Les produits KEMPER SYSTEM ne doivent pas être mélangés avec des substances n'appartenant pas au système.

Uniquement à des fins commerciales.

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches techniques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

Edition: Vellmar, 2021-12-21